UCT-TM 16 - Klemens etiketleri

0829146

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0829146

Bu PDF belgesinde görülen veriler Çevrim-içi Kataloğumuzdan üretilmiştir. Bilgilerin tamamı için lütfen kullanıcı dokümanına bakın. İndirilebilir Dosyalar için Genel Kullanım Şartlarımız geçerlidir.



Klemens etiketleri, Tabaka, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 16 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 18, metin alanı yüksekliği: 9,6 mm, metin alanı genişliği: 14,8 mm

Avantajlarınız

- UCT-TM... UniCard markalama ürün grubu, uzun etiket kanalları bulunan Phoenix Contact ürünleri, ör. klemensler, için markörler içerir
- Tek tip tabakalar halinde sağlanan etiketler, kart yazıcıları kullanılarak hızlı, kolay ve hassas bir şekilde markalanabilir
- Tabakalar, montaj sırasında yardımcı olabilecek proje bilgileri veya fonksiyon metinleri için ek alan sunar
- Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir
- Markalama hizmeti: Phoenix Contact, tüm UniCard etiketleri gereksinimleriniz uyarınca özelleştirilmiş şekilde markayabilir

Ticari Veriler

Ürün numarası	0829146
Ambalaj birimi	10 pc
Satış Kodu	BG2
Ürün Kodu	BG2118
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)	4046356563277
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)	14,59 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)	14,59 g
Gümrük tarife no	39269097
Menşe ülke	DE

UCT-TM 16 - Klemens etiketleri

0829146

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0829146

Teknik Bilgiler

Ürün özellikleri

Ürün tipi	Klemens etiketi
Pin aralığı	16 mm

İşaretleme

Bir plakadaki etiket sayısı	18
Her sıradaki etiket sayısı	3
Slot tipi	yüksek
Tanımlama teknolojisi	Thermotransfer, UV-LED-Technologie, Laserdirektbeschriftung

Ölçüler

Genişlik	15,45 mm
Yükseklik	10,50 mm
Derinlik	4,60 mm
Pin aralığı	16 mm

Metin alanı

Metin alanı genişliği	14,8 mm
Metin alanı yüksekliği	9,6 mm

Malzeme teknik özellikleri

Renk	beyaz (RAL 9010)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı	V0
Taban eleman malzemesi	PC
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Komponentler	silikon ve halojen içermez

Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları

Ortam koşulları

Ortam sıcaklığı (çalışma)	-40 °C ... 100 °C
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye)	23 °C
Önerilen nem (depolama/nakliye)	50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir)

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test

Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Sonuç	Test geçildi

Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test

Boya ıslatma kusuru oluşturan maddelerin testi (LABS-uygunluğu)	VW PV 3.10.7:2005-02

Sonuç	Test geçildi

Çizilmeye karşı dayanım

Spesifikasyon	EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu)
Gereklilikler	≥ 5 N
Sonuç	Test geçildi

Tesafilm testi

Spesifikasyon	DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu)
Sonuç	Test geçildi

UV dayanımı

Spesifikasyon	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu)
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h
Prosedür	Yapay ışın yayma.

Sıcaklığa dayanıklı

Spesifikasyon	ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu)
Test süresi	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	Test geçildi

İnskripsiyonların silinme direnci

Spesifikasyon	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde)
İzopropanol (%99) [67-63-0]	Test geçildi
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3]	Test geçildi
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1]	Test geçildi
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Test geçildi

Kimyasallara, yağa ve yakıta daldırma

Spesifikasyon	ISO 175:2010 (uyumlu)
Test süresi	168 h
Tuzlu su (doymuş 350 g/l) [CAS No. -]	Test geçildi
Diesel [CAS No. 68476-34-6]	Test geçildi
IRM 901	Test geçildi
IRM 902	Test geçildi
IRM 903	Test geçildi

Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test

Spesifikasyon	DIN EN ISO 22479:2022-08
Sonuç	Test geçildi
Prosedür	Yöntem B
Çevrim	2

Tuz püskürtme testi

Spesifikasyon	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Sonuç	Test geçildi
Test süresi	96 h

Standartlar ve yönetmelikler

Silme direnci	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Standartlar

Standartlar/yönetmelikler	EN 45545-2

Montaj

Montaj tipi	kilitleme

UCT-TM 16 - Klemens etiketleri

0829146

https://www.phoenixcontact.com/tr/urunler/0829146

Sınıflandırma

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar	Evet, Muafiyet Yok

EU REACH SVHC

REACH Aday Madde Notu (CAS)	%0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok

EF3.1 İklim Değişikliği

CO2e kg	0,06 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - her hakkı saklıdır
https://www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A
34692 B. Çamlıca - Üsküdar
+90 216 481 0300
info@phoenixcontact.com.tr